



ОТБЕЛИВАТЕЛЬ ДРЕВЕСИНЫ концентрированный

Концентрат (1:1): 6 /12 кг

Средство для интенсивного отбеливания деревянных поверхностей, потемневших от грибных окрашиваний и воздействия атмосферных факторов, а также для удаления плесени с минеральных поверхностей (бетон, плитка, камень, кирпич и др.).

Область применения. Средство BIOSAT BLIKTA применяют на строганных, пиленых и бревенчатых деревянных поверхностях для отбеливания древесины различных пород, потемневшей от воздействия атмосферных факторов или пораженной плесневыми и деревоокрашивающими грибами, внутри помещений и на открытом воздухе. Средство может быть использовано для удаления плесени с минеральных поверхностей (бетон, плитка, камень, кирпич и др.), а

также для обработки деревянной тары, паллет, предназначенных для хранения и транспортировки пищевых продуктов.

Ключевые преимущества:

- Быстро восстанавливает внешний вид потемневшей древесины;
- Усиленное проникающее действие способствует интенсивному отбеливанию и дезинфекции поражённых поверхностей;
- Высокая эффективность против плесневых и окрашивающих грибов;
- Повышает сортность поражённых пиломатериалов;
- Не влияет на прочность, склеиваемость и окрашиваемость древесины;
- Не выделяет ядовитых соединений, пригоден для обработки пищевой и транспортной тары;
- Не препятствует естественному дыханию древесины;
- Выдерживает замораживание без потери свойств;
- Обладает нестойким запахом хвои.

Механизм действия. Активные ионы средства BIOSAT BLIKTA проникают в поверхностный слой древесины и уничтожают колонии плесневых и деревоокрашивающих грибов, окисляя грибные окрасы (синеву и серый налет), обесцвечивают потемнение от атмосферных факторов и дезинфицируют поверхность древесины. Обесцвечивание может продолжаться 20-30 минут. Полное разложение препарата происходит в течении 24 часов при температуре окружающей среды выше 20°C, при этом, высохшая поверхность будет содержать некоторое количество кристаллической соли, которую можно смыть водой.

Способ применения. Средство наносить на потемневшую древесину кистью, щёткой из синтетических волокон или распылителем и оставлять воздействовать на 20-30 минут. При необходимости обработку повторить. При незначительной интенсивности поражения, средство допускается разбавлять водой в пропорции 1:1, или 1:2-для выравнивания цвета древесины. При нанесении на отбеленную поверхность лакокрасочных покрытий ранее, чем через 24 часа после отбеливания, древесину промыть водой. Отбеленная древесина может подвергаться механической обработке, склеиваться, окрашиваться и пропитываться любыми составами. Для предотвращения повторного поражения, древесину после отбеливания рекомендуется обработать антисептиками.

Расход. Средний расход рабочего раствора 150 -200 г/м². Расход зависит от древесины и степени ее поражения.

Меры безопасности. Работать на открытом воздухе или в проветриваемом помещении, в защитных очках, перчатках, респираторе (при необходимости). Исключить контакт с открытыми частями тела, попадание внутрь. При попадании в глаза и рот промыть водой. 4-й класс опасности (по ГОСТ 12.1.007) «малоопасно». Утилизировать как бытовые отходы. Не допускать нагревания. Исключать контакт с металлами. Не смешивать с другими составами. Пожаро-, взрывобезопасно.

ВНИМАНИЕ! Не ронять, не наклонять, не взбалтывать, в крышке имеется технологическое отверстие с обратным клапаном. При попадании на ткань, приводит к её необратимому отбеливанию или разрушению.

Хранение и транспортировка. Хранить и транспортировать в плотно закрытой заводской таре, в вертикальном положении, в прохладном месте, отдельно от пищевых продуктов. Беречь от детей. Вскрытый препарат использовать в течение 10 дней. Избегать попадания прямых солнечных лучей и нагрева.. Срок годности 10 месяцев. Допускается использовать по истечении срока годности с увеличением расхода.

Состав. Водный раствор натриевой соли хлорноватистой кислоты, отдушка, стабилизирующие добавки.