



АНТИСЕПТИК для помещений

Готовый состав: 5 /10 /65 кг

Антисептик для защиты деревянных конструкций от гниения плесени, «синевы», насекомых древоточцев в условиях конденсационного и гигроскопического увлажнения без контакта с грунтом и атмосферными осадками – внутри помещений и под навесом.

Область применения. Антисептик применяют для обработки деревянных стен, полов, перегородок, обрешеток, мансард, чердачных конструкций внутри зданий и сооружений, а также других деревянных элементов конструкций внутренней службы. Может применяться как самостоятельное средство или в качестве биозащитной грунтовки под ЛКМ.

Ключевые преимущества:

- Средний срок защиты 30-35 лет (VII кл. по ГОСТ 20022.2 глубокая пропитка);
- Высоко эффективен против деревоокрашивающих и плесневых грибов;
- Останавливает уже начавшееся поражение;
- Не увеличивает гигроскопичность древесины;
- Не влияет на прочность склеиваемость и окрашиваемость древесины;
- Не образует плёнок, не препятствует дыханию древесины;
- Не изменяет цвет древесины, колеруется водными морилками;
- Не выделяет запаха, и вредных веществ;
- Является антисептической грунтовкой для любых ЛКМ.

Механизм действия. Био- огнезащитная пропитка проникает в древесину и диффузионно заглубляется в ней, образуя насыщенный активными компонентами защитный слой, подавляющий развитие и жизнедеятельность плесневых, деревоокрашивающих и дереворазрушающих грибов, насекомых-древоточцев.

Способ применения. Обрабатывать древесину, очищенную от грязи, коры, луба и других покрытий кистью, валиком, распылением, вымачиванием или другими способами по ГОСТ 20022.6. Обработку проводить при положительной температуре. Перед применением перемешать. Не обрабатывать мёрзлую древесину. Не смешивать с другими составами. Антисептик BIOSAT FORIS наносить в 2- 3 приёма с помощью кисти, валика или любого разбрызгивающего устройства, с интервалом 30-40 минут,

ВНИМАНИЕ! При работе с антисептиком следует избегать контакта со стеклянными поверхностями. Антисептик может вызвать необратимое помутнение стекла.

Расход: Суммарный расход антисептика при двукратном нанесении должен составлять:
для струганой древесины - не менее 150 – 250 г/м²
для пиленной древесины - не менее 250 – 350 г/м²

Меры безопасности. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, исключить контакт с открытыми частями тела, попадание внутрь. При попадании в глаза и рот – промыть водой. Антисептик BIOSAT FORIS - негорючий пожаро- взрывобезопасный продукт по ГОСТ 12.1.044. Средство относится к 4 классу опасности (малоопасно) по ГОСТ 12.1.007.

Хранение и транспортировка. Хранить и транспортировать антисептик BIOSAT FORIS в герметично закрытой таре изготовителя в недоступном для детей месте отдельно от пищевых продуктов при температуре от +1°C до +40°C. Срок годности не ограничен. Средство сохраняет свои свойства после замораживания-размораживания. Размораживание проводить при комнатной температуре. Допускается выпадение солей жесткости, не влияющих на качество продукта. Утилизировать как бытовые отходы согласно СанПиН 2.1.7.1322-03.

Состав: Синергическая смесь комплексных соединений солей металлов и функциональных добавок на водной основе.