BIOSAT®

PENEGA

# АНТИСЕПТИК ДЛЯ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

## транспортный

**Концентрат (1:19): 20 /65 кг**

Средство BIOSAT PENEGA предназначено для защиты элементов конструкций деревянных домов от гниения, плесневых, окрашивающих грибов, насекомых древоточцев при транспортировке, сборке и длительном хранении, в условиях периодического воздействия атмосферных осадков.

**Область применения.** Антисептик применяют для антисептирования свежевыпиленных лесо-, пило- материалов, для которых недопустимы грибные окрасы и плесень при атмосферной сушке, хранении, монтаже или перевозке в непросушенном состоянии.

**Ключевые преимущества:**

- Трудновымываемый - обеспечивает надёжную защиту в сложных условиях;
- Останавливает уже начавшееся биопоражение;
- Не выделяет запаха и вредных веществ;
- Не изменяет цвет древесины, не оставляет высолов на поверхности;
- Не влияет на прочность, склеиваемость и окрашиваемость древесины;
- Подходит для всех способов антисептирования;
- Пригоден для обработки транспортной тары;
- Удобен в приготовлении- жидкий концентрат разбавляется водой;
- Сохраняет свойства после размораживания.

**Механизм действия.** Антисептик активно проникает в древесину, взаимодействует с ней и препятствует развитию на поверхности и прорастанию в толщу древесины спор плесневых и деревоокрашивающих грибов, делая древесину непригодной для жизнедеятельности насекомых- древоточцев.

**Способ применения.** Состав наносить на очищенную от пыли, грязи, и других покрытий древесину, кистью, валиком, распылением, вымачиванием или другими способами по ГОСТ 20022.6. Нанесение раствора должно быть равномерным по всей обрабатываемой поверхности. При антисептировании пиломатериалов путём погружения в раствор, концентрат разбавить водой в пропорции 1:19. Время погружения в раствор 30-60 секунд. При антисептировании способом распыления, концентрат разбавить водой в пропорции 1:9. Обработку проводить при положительной температуре. Обработанную древесину следует защитить на 24 часа от попадания воды и атмосферных осадков. Не обрабатывать мёрзлую древесину. Перед разбавлением водой концентрат перемешать. Не смешивать с другими составами.

**Расход.** Суммарный расход приготовленного раствора антисептика должен составлять-не менее 150 – 250 г/м2

**Меры безопасности.** Работать в защитных очках, перчатках. Избегать попадания внутрь. При обработке методом распыления- использовать респиратор. При попадании в глаза и рот промыть водой. 4-й класс опасности (по ГОСТ 12.1.007) «малоопасно». Утилизировать как бытовые отходы. Пожаро-, взрывобезопасно

**Хранение и транспортировка.** Хранить и транспортировать антисептик в герметично закрытой таре изготовителя в недоступном для детей месте отдельно от пищевых продуктов при температуре от +1°С до +40°С. Срок годности не ограничен. Средство сохраняет свои свойства после замораживания-размораживания. Размораживание проводить при комнатной температуре. Срок годности 24 месяца.

**Состав**. Концентрированная водная эмульсия активных органических и неорганических веществ, четвертичные аммониевые соединения.